

Type	Change in gloss level at 60 °C measuring geometry in % (mean value)					Visual assessment					
	Martindale device (6 N, 7448+, 320 friction revolutions)					Corridor floor					
	80 cycles	160 cycles	240 cycles	320 cycles	400 cycles	after 14 months	after 15 months	after 16 months	after 14 months	after 15 months	after 16 months
1	168,5	251,9	318,1	391,1	413,7	419,8	396,0	428,2	4,5	4,5	5
2	129,9	242,2	326,9	393,2	463,7	387,5	384,8	376,1	4,5	4,5	5
3	115,3	196,4	261,3	317,7	358,5	423,4	431,1	415,6	4,5	4,5	5
4	1,6	3,2	6,4	8,0	10,1	14,4	15,7	12,3	0	0	0
5	2,0	21,1	38,0	42,2	57,3	85,4	84,6	87,3	2	2	2
6	5,6	9,8	20,0	21,2	27,4	42,9	38,9	40,6	1	1	1
7	74,3	151,3	198,4	254,8	283,4	244,1	254,3	249,2	4,5	4,5	4,5
8	1,4	11,8	20,1	29,2	36,3	68,9	66,9	61,7	2	2	2
9	19,6	51,0	83,0	115,4	124,0	118,3	111,6	129,9	3	3	3,5